Distaccante

Linea Pavimenti

Distaccante in polvere per pavimenti decorativi.

COMPOSIZIONE E CAMPO D'APPLICAZIONE

DISTACCANTE è un prodotto in polvere composto da agenti disarmanti o antiaderenti, carbonati di calcio ossidi di ferro naturali ed additivi specifici. L'utilizzo del distaccante è indispensabile per la realizzazione di pavimenti stampati o decorativi.

Consente di modellare la superficie di calcestruzzo tramite gli appositi stampi e conferisce la doppia colorazione al pavimento creando gli effetti sfumati voluti.

CICLO APPLICATIVO

Il fondo deve essere adeguatamente costipato e livellato per ridurre al minimo la comparsa di fessure. Al momento del getto non vi deve essere acqua stagnante in superficie e si consiglia la stesura di un "tessuto non tessuto" tra il fondo e il getto di calcestruzzo.
SIDUR TEC può essere applicato con metodo a spolvero (senza aggiunte d'acqua) su calcestruzzo fresco dopo alcune ore della stesura del calcestruzzo stesso. Il prodotto deve essere uniformemente applicato sulla superficie normalmente in due mani, verificando che tutto il prodotto si sia idratato con l'acqua del calcestruzzo.

Verificare che in tutte le zone della pavimentazione il prodotto sia stato distribuito omogeneamente. Distribuire successivamente il distaccante quando il pavimento ha raggiunto la giusta durezza. Posizionare gli stampi e comprimere uniformemente la superficie in modo omogeneo. Dopo 1-2 giorni con temperature calde o dopo 5-6 giorni con temperature fredde, lavare la superficie della pavimentazione per rimuovere il residuo del distaccante.
Evitare l'uso in giornate di forte vento e con sole battente con temperature superiori ai 30°C.
Non applicare all'esterno in giornate di pioggia o di cicli di gelo – disgelo.

AVVERTENZE GENERALI

La posa in opera viene comunque consigliata ad una temperatura compresa da +5 °C a + 30 °C.

Consumo : ca. 100-150 gr/m².

Il materiale va conservato in luoghi asciutti, è può essere conservato fino a sei mesi.

Voce di capitolato: Distaccante superficiale in polvere composto da agenti disarmanti o antiaderenti, carbonato di calcio ossidi di ferro naturali ed additivi specifici tipo **DISTACCANTE** della **Sipre**.
Euro ……..il m².

I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche finali del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La Sipre Srl, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Rev.2-7/15

Sipre S.r.l. – S.P. per Corigliano D'Otranto – 73020 Cutrofiano (Lecce)
Tel. 0836.545.010 / Fax 0836.544.090 – email sipre@siprenet.com

SIPRE