Siras 6 NhI

Finitura a base di calce idraulica Nhl 3.5, di colore bianco, per finitura a specchio o liscia per interni.

COMPOSIZIONE E CAMPO D'APPLICAZIONE

SIRAS 6 Nhl è una finitura liscia per interni, composta da calce Nhl 3.5, inerti finissimi in curva granulometrica controllata ed additivi specifici che migliorano la lavorabilità e l'adesione. Il prodotto è conforme alla norma EN 998-1 ed è classificato come GP CS II W0 .

SIRAS 6 Nhl è utilizzato come finitura per interni, su intonaci di fondo a base calce idraulica o intonaci deumidificanti per ottenere finiture di tipo liscio bianche su murature sufficientemente stagionate.

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere totalmente privi di polveri e parti friabili, complanari umidificati e non devono presentare irregolarità superiori allo spessore massimo della mano d'applicazione. Impastare il prodotto con acqua potabile, mediante miscelatore meccanico a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto a consistenza plastica. Far riposare l'impasto per circa 5 min. per poi applicare con l'ausilio della spatola metallica, avendo cura di distribuire il materiale in maniera uniforme.

L' ausilio della spatola metallica, avendo cura di distribuire il materiale in maniera uniforme.
Eventuali pitture, o rivestimenti devono essere applicati solo dopo la completa stagionatura degli intonaci. Lo spessore finale non dovrà mai essere superiore di 2 mm. Eventuali pitture, o rivestimenti devono essere applicati solo dopo la completa stagionatura degli intonaci.

CERTIFICAZIONI

Sipre Srl assicura la qualità dei suoi prodotti nel rispetto del sistema di certificazione ISO 9001 e attraverso il controllo del processo di produzione conforme a quanto previsto nella norma UNI EN 998-1 .

Siras 6 NHl

Linea Intonaci

DATI TECNICI

Classificazione secondo EN 998-1		GP CS II
Distribuzione granulometrica	mm	< 0.1
Colore		bianco
Massa volumica della malta fresca	Kg/m³	1300
Massa volumica della malta indurita ed essiccata dopo 28 gg	Kg/m³	1050 - 1150
Adesione al supporto	FP:B	0.2 N/mm²
Resistenza meccanica a compressione dopo 28 gg	N/mm²	2,2
Acqua d'impasto		35 -40%
Resa		1-1,1 Kg./mq. mm.
Assorbimento d'acqua	classe	W0
Permeabilità al vapore (μ)	μ	< 10
Conducibilità termica (ʎ)	W/m K	< 0,35
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1
Valore PH		≈ 10

AVVERTENZE GENERALI

SIRAS 6 NhI dopo l'applicazione va protetto da una rapida essiccazione e dal gelo. La posa in opera viene consigliata ad una temperatura compresa da +5°C a + 30°C.

Consumo : ca. 1,1 kg/m² per mm di spessore.

Il materiale va conservato in luoghi asciutti, è può essere conservato fino a sei mesi.

Voce di capitolato: Le superfici saranno lasciate con intonaco di finitura per interni tipo **SIRAS 6 NhI** della **Sipre** per interni a base di cemento, calce idrata, da impastare con sola acqua, conforme alla UNI-EN 998-1, con un consumo di 1,1 Kg/mq per mm di spessore.
Euro …….. il m².

I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche finali del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La Sipre Srl, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.



Sipre S.r.l. – S.P. per Corigliano D'Otranto – 73020 Cutrofiano (Lecce)
Tel. 0836.545.010 / Fax 0836.544.090 – email sipre@siprenet.com

SIPRE