

AL 10 NEUTRO

Promotore di adesione trasparente a base di resine in dispersione acquosa

COMPOSIZIONE E CAMPO D'APPLICAZIONE

AL 10 NEUTRO è un liquido che può essere utilizzato per tutti gli interventi di preparazione di supporti lisci o scarsamente assorbenti prima dell'applicazione di

intonaci di sottofondo cemento-calce, gesso o anidrite e intonaci minerali colorati. Non applicare su superfici umide.

CICLO APPLICATIVO

Le superfici da trattare devono essere secche, sane, pulite e prive di polveri o parti in via di distacco. Miscelare a mano o con trapano a basso numero di giri 2 volumi di primer **AL 10 NEUTRO** con 1 volume di acqua. Applicare la miscela così ottenuta con pennello o con

ruolo di lana. Rimescolare di tanto in tanto la miscela non ancora utilizzata per evitare depositi. Applicare l'intonaco su primer **AL 10 NEUTRO** indurito applicato da almeno 4 ore ma non oltre 3 giorni.

AVVERTENZE GENERALI

La posa in opera viene comunque consigliata ad una temperatura compresa da +5 °C a +30 °C.

Consumo : ca. 0,300 Kg/m².

Rapporto : 2 Vol. di AL 10 – 1 Vol. Acqua.

Voce di capitolato: Trattamento superficiale di materiali lisci o scarsamente assorbenti con promotore di adesione a base di resine in dispersione acquosa tipo **AL 10 NEUTRO** della Sipre.
Euroil m².

Conservazione: Il materiale va conservato in luoghi asciutti, è può essere conservato fino a 18 mesi nelle confezioni integre e al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche finali del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La Sipre Srl, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Rev.1-05/22

Sipre S.r.l. – S.P. per Corigliano D'Otranto – 73020 Cutrofiano (Lecce)
Tel. 0836.545.010 / Fax 0836.544.090 – email sipre@siprenet.com

