

# AL 10

Promotore di adesione di colore giallo a base di resine in dispersione acquosa

## COMPOSIZIONE E CAMPO D'APPLICAZIONE

**AL 10** è un liquido di colore giallo che può essere utilizzato per tutti gli interventi di preparazione di supporti lisci o scarsamente assorbenti prima dell'applicazione di

intonaci di sottofondo cemento-calce, gesso o anidrite e intonaci minerali colorati. Non applicare su superfici umide.

## CICLO APPLICATIVO

Le superfici da trattare devono essere secche, sane, pulite e prive di polveri o parti in via di distacco. Miscelare a mano o con trapano a basso numero di giri 2 volumi di primer **AL 10** con 1 volume di acqua. Applicare la miscela così ottenuta con pennello o con

rullo di lana. Rimescolare di tanto in tanto la miscela non ancora utilizzata per evitare depositi. Applicare l'intonaco su primer **AL 10** indurito applicato da almeno 4 ore ma non oltre 3 giorni.

## AVVERTENZE GENERALI

La posa in opera viene comunque consigliata ad una temperatura compresa da +5 °C a +30 °C.

**Consumo** : ca. 0,300 Kg/m<sup>2</sup>.

**Rapporto** : 2 Vol. di AL 10 – 1 Vol. Acqua.

**Voce di capitolato**: Trattamento superficiale di materiali lisci o scarsamente assorbenti con promotore di adesione a base di resine in dispersione acquosa tipo **AL 10** della **Sipre**.

Euro .....il m<sup>2</sup>.

**Conservazione**: Il materiale va conservato in luoghi asciutti, è può essere conservato fino a 18 mesi nelle confezioni integre e al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche finali del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La Sipre Srl, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Rev.1-5/22

Sipre S.r.l. – S.P. per Corigliano D'Otranto – 73020 Cutrofiano (Lecce)  
Tel. 0836.545.010 / Fax 0836.544.090 – email [sipre@siprenet.com](mailto:sipre@siprenet.com)